

1. 製品概要

キーブは、無溶剤の自然塗料です。液垂れしにくく塗りやすいのが特徴で、木材を美しいまま長持ちさせることができます。

品名	品番	カラー	内容量
内外木部用塗料 キーブ	2-4093	クリア	2.5ℓ
	2-4393	オーク	
	2-4893	ホワイต์木目出し	

2. 塗り面積

1㎡あたり約0.14～0.18L、1Lあたり約5～7㎡（2回塗り）

3. 希釈剤

水

4. 乾燥時間

室温・湿度によって異なりますが、45分後にはヤスリがけが可能になり、約1時間後には上塗りができます。

5. 用途

屋外・屋内木部用（床・階段部分を除く）

注意事項：

表示の用途以外には絶対に使用しないでください。塗料が密着しない素材・材質がありますので、事前に確認してください。屋外木部に塗布する場合は、必ず水性外部木部用シーラー（別売り）で下塗りしてください。

6. 特徴

キーブは、通気性に優れた内外木部用塗料です。ほとんど液垂れしないため、頭上の施工も含めて塗布が容易です。接着性にも優れており、速乾性です。光に対して耐久性がある顔料を使用しています。

7. 施工上の注意

7.1 準備

塗装中・乾燥中とともによく換気を行ってください。気温8℃以下での塗装は避けてください。表面のゴミ、油分、樹脂、カビなどをきれいに取り除きます。塗装面は乾燥していて、吸収性がある必要があります。木材にはヤスリがけが必要です（推奨ヤスリ粒度：100～180番）。劣化した木材など、上塗りに適さない部分はきれいに取り除き、ヤスリがけしてください（推奨ヤスリ粒度：120番）。

塗装のコツ：

塗装する木材の状態が、仕上がりや塗料の塗布量に影響を与えます。雨が降った後は木材が水分を吸収しているため、数日間しっかりと乾燥させてから塗装してください。

7.2 下塗り（屋外木部の場合）

屋外木部に塗装する場合は、必ず水性外部木部用シーラー（別売り）を使って下塗りしてください。十分に乾燥させてから、キーブで上塗りします（乾燥時間：約12～16時間）。

7.3 塗装方法

塗料はジェル状になっているため、使用前によく混ぜてください。キープを1回塗り、塗膜が乾いたらヤスリがけを行ってください（推奨ヤスリ粒度：180～240番）。最後にもう一度キープを薄く塗り広げてください。通常は2回塗りで仕上がりますが、木材の吸収性が悪い場合など、表面の状態によっては追加でキープを塗り重ねてください（乾燥時間：約1時間）。

塗装のコツ：

塗りにくい場合、キープを水（最大10%まで）で希釈して使用することができます。

注意事項：

毎年塗装面をチェックし、損傷があれば直ちに補修する必要があります。

黄変を防ぐため、水溶性物質を含む木材（オーク材、ゴム材、オーストラリア産の木材など）は、水性外部木部用シーラー（別売り）で2回下塗りした後、キープを3回塗ってください。

8. 用具

ハケ、ローラー。道具は使用后、すぐにぬるま湯（石けん水）で洗ってください。塗装が終わったら手洗い・うがいを行ってください。

注意事項：

溶剤系塗料の塗布に使用した道具類は、本製品の塗布にはご使用いただけません。

9. 保存

使用後は容器をしっかりと密閉し、直射日光・高温多湿・-5℃以下の場所を避けて保管し、早めに使い切ってください。未開封の状態でも1年間保存可能です。

10. 成分

水、合成樹脂（EVA）、シリカ、土顔料、界面活性剤、カルボン酸エステル、保存料

11. 安全性

子供の手の届かないところに保管し、誤飲や誤食をしないよう注意してください。誤って目や口に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、速やかに医師の診察を受けてください。安全データシートはご要望に応じて提供いたします。

12. 廃棄

容器は塗料を使い切ってから捨ててください。残った塗料を下水や水路などに流し捨てないでください。残った塗料は少量であれば新聞紙などに塗り広げて乾かしてから、大量であれば乾燥させて完全に固めてから、地域のルールに従って処分してください。

13. VOC（揮発性有機化合物）

VOC含有量：0.3g/L

EU規制値：130g/L以下

14. ホルムアルデヒド放散等級表示

キープは、建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散材料の告示（F☆☆☆☆エフフォースター）対象外のため、規制を受けずに使用することができます。