

2-831 ECO PAINTシリーズ 床材保護用塗料 ECOワックス テクニカルデータシート 2024年7月版



1. 製品概要

床材保護用塗料ECOワックスは、カルナウバロウとココナッツ石けんを使用したメンテナンス用ワックスです。薄めて使うため経済的で、フローリングの風合いや経年変化を長く楽しむことができます。

品名	品番	カラー	内容量
床材保護用塗料 ECOワックス	2-8311	クリア	1ℓ

2. 使用量の目安

水1Lに対して約40ml：1Lあたり10～15㎡

3. 希釈剤

水

4. 乾燥時間

室温・湿度によって異なりますが、約15～30分ほどで乾燥します。

5. 用途

屋内木部用（オイル塗装仕上げのフローリング・巾木・建具など）

注意事項：

表示の用途以外には絶対に使用しないでください。無塗装のフローリングには適していません。

6. 特徴

ECOワックスは、カルナウバロウとココナッツ石けんのエマルジョンです。クリーニング効果および保護効果があり、ワックス層を形成して表面に撥水性を持たせることができます。ECOワックスには、ワックス粒子と木材との結合を強化する結合剤が含まれており、より耐久性のある表面を作り出します。

7. 用具

- ・床材保護用塗料ECOワックス
- ・布またはモップ
- ・バケツ
- ・水
- ・ビニール手袋（肌の弱い方のみ）

8. 施工上の注意

8.1 準備

塗装中・乾燥中とともによく換気を行ってください。掃除機などを使用して、表面のホコリやゴミをきれいに取り除きます。ワックスは使用前によく振ってください。

8.2 メンテナンス手順

水1Lに対してキャップ2杯分（約40ml）のワックスを加えてかき混ぜます。希釈したワックスに布を浸して、十分に絞ってから床を拭きます。モップなどで塗布することも可能ですが、厚塗りになり滑りやすくなるのでご注意ください。また、ピンポイントで汚れ取りに使用する場合は、原液のまま布に塗布して擦り落としてください。

注意事項：

定期的なお手入れはフローリングの汚れ防止につながりますが、頻繁にワックスをかけすぎると床が滑りやすくなります。ワックスがけは6ヶ月を目安に行ってください。

9. 片付け

使い終わった道具は、すぐにぬるま湯（石けん水）で洗ってください。塗装が終わったら手洗い・うがいを行ってください。

10. 保存

防腐剤不使用のため、保管方法によってはカビが発生する場合があります。使用後は容器をしっかりと密閉し、直射日光・高温多湿・-5℃以下の場所を避けて保管してください。一度容器から出した液体は戻さないでください。ワックスの品質（色、におい）に変化が見られる場合は、使用をお止めください。

11. 成分

水、カルナウバロウ、合成樹脂（EVA）、界面活性剤（ココナッツ由来）

12. 安全性

子供の手の届かないところに保管し、誤飲や誤食をしないよう注意してください。誤って目や口に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、速やかに医師の診察を受けてください。安全データシートはご要望に応じて提供いたします。

13. 廃棄

容器は塗料を使い切ってから捨ててください。残った塗料を下水や水路などに流し捨てないでください。残った塗料は乾いた布や新聞紙などに染み込ませてから、地域のルールに従って処分してください。

14. ホルムアルデヒド放散等級表示

床材保護用塗料ECOワックスは、建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散材料の告示（F☆☆☆☆エフフォースター）対象外のため、規制を受けずに使用することができます。