

1. 製品概要

ファーザーは、透湿性に優れたエマルジョン塗料です。紙クロス用塗料としても、土の塗料レイム（別売り）の下塗り用塗料としてもお使いいただけます。

品名	品番	カラー	内容量
下塗り・紙クロス用塗料 ファーザー	1-1243	アイボリー	10ℓ

2. 塗り面積

1㎡あたり約0.24L、1Lあたり約4㎡（2回塗り）

3. 希釈剤

水

4. 乾燥時間

室温・湿度によって異なりますが、6～12時間後には上塗りが可能です。約10日で完全に乾燥します。

5. 用途

屋内壁用：紙クロスの仕上げ塗料として

土の塗料レイムの下塗り剤として（石膏ボード/ケイカル板/コンクリート/モルタル/漆喰など）

注意事項：

表示の用途以外には絶対に使用しないでください。シリコン、ガラス、油面、水まわりには塗装できません。塗料が密着しない素材・材質がありますので、事前に確認してください。

6. 特徴

ファーザーは透湿性に優れており、健康に優しい室内環境を実現します。静電気防止効果があります。固形分の割合が高いため、充填性と被覆力に優れています。

7. 用具

ハケ、ローラー

8. 下地処理

8.1 塗装の準備

塗装中・乾燥中とともによく換気を行ってください。気温8℃以下での塗装は避けてください。塗装面のゴミ、油分、カビなどをきれいに取り除きます。塗料が付くと困る場所は、養生テープなどで覆ってください。塗装面を平滑にするために、必ず下地処理を行ってください。

8.2 特殊な下地処理

○下地がコンクリートの場合

塗装面を平滑にした後、市販のアク止めシーラーを塗布してください。

○吸い込みの激しい下地（ケイカル板など）の場合

市販の浸透性シーラーを塗布するか、ファーザーに水（最大10%まで）を加えたもので下塗りしてください。

9. 施工手順

9.1 塗装方法

かくはん機で塗料を底からしっかりとかき混ぜます。ローラーまたはハケを使い、ファーザーを均一に塗り広げます。十分に乾燥させてから、もう一度ファーザーで上塗りしてください。通常は2回塗りで仕上がりますが、下地の状態によっては重ね塗りが必要になります。下地が透けて見える場合や、希望通りの質感が得られていない場合、3回目の塗装を行ってください。（乾燥時間：6～12時間）

塗装のコツ：

固まりができるのを防ぐため、塗料は使用前に必ずかくはんしてください。一度に分厚く塗ると表面がひび割れることがあります。薄く、均等に塗るようにしてください。試し塗りをを行い、仕上がりの確認をしてください。

9.2 土の塗料レイム（別売り）

推奨の塗装方法でファーザーを1回塗り、十分に乾燥させてから土の塗料レイム（別売り）で上塗りしてください。（乾燥時間：6～12時間）

10. 片付け

使い終わった道具は、すぐにぬるま湯（石けん水）で洗ってください。塗装が終わったら手洗い・うがいを行ってください。

11. 保存

使用後は容器をしっかりと密閉し、直射日光・高温多湿・-5℃以下の場所を避けて保管し、早めに使い切ってください。容器は4段以上積み重ねないでください。未開封の状態で1年間保存可能です。

12. 成分

水、石灰石、合成樹脂（EVA）、セルロース、酸化チタン、水酸化ナトリウム、保存料

13. 安全性

子供の手の届かないところに保管し、誤飲や誤食をしないよう注意してください。誤って目や口に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流し、速やかに医師の診察を受けてください。安全データシートはご要望に応じて提供いたします。

14. 廃棄

容器は塗料を使い切ってから捨ててください。残った塗料を下水や水路などに流し捨てないでください。残った塗料は少量であれば新聞紙などに塗り広げて乾かしてから、大量であれば乾燥させて完全に固めてから、地域のルールに従って処分してください。

15. VOC（揮発性有機化合物）

VOC含有量：0.5g/L

EU規制値：30g/L以下

16. ホルムアルデヒド放散等級表示

ファーザーは、建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散材料の告示（F☆☆☆☆エフフォースター）対象外のため、規制を受けずに使用することができます。